



KIVA JA PANEELI-ÄSSÄ

Puu on kauneimmillaan kuultavaksi käsiteltynä

Tikkurilan Paneeli-Ässä -sarjasta löydät sopivan tuotteen sisäseinä- ja kattopinnoillesi oli sitten kyse puun säilyttämisestä luonnonvaaleana tai tunnelman luomisesta sävytetyllä lakalla. Paneeli-Ässä Arctic loihtii halutessasi myös aavistuksen ylellistä, hallanhohtavaa kimallusta. Kiva-kalustelakalla suojaat huonekalut, ovet, ikkunat ym. kovemmalle kulutukselle alttiina olevat pinnat.





PANEELI-ÄSSÄ ARCTIC

UUTUUS!

Paneeli-Ässä Arctic on vesiohenteinen helmiäispigmenttiä sisältävä paneelilakka puupintaisten seinien ja kattojen käsittelyyn kuivissa sisätiloissa. Paneeli-Ässä Arcticilla luot seinäpinnoillesi yllällisen kimalteen. Valittavanasi on Arctic -värikartan 10 luonnollista helmiäisväriä. Paneeli-Ässä Arcticia on saatavilla 0,9 ja 2,7 litran pakkauksessa.

*Riittoisuus: 8-12 m²/l
Työväline: sivellin S1 ja S3*



NÄIN ONNISTUT

ESIKÄSITTELY

Uudet, puhtaat puupinnat:

Puhdista puupinta liasta ja pölystä. Kostuta se kevyesti vedellä, anna kuivua ja hio nousseet puukuidut pois. Poista hiontapöly.

Vanhhat ja likaantuneet tai esim. aiemmin paneelilakalla käsitellyt puupinnat:

Pese aikaisemmin lakattu pinta Maalipesulla ja huuhto huolellisesti vedellä. Poista erittäin huonokuntoinen lakkapinta kokonaan maalinpoistoaineella tai hiomalla.

KÄSITTELY

Sekoita lakka huolellisesti pohjaa myöten ennen käyttöä ja ajoittain käytön aikana. Ohenna tarvittaessa vedellä. Suorita lakkaus 2 kertaa puun syiden suuntaisesti. Tee sävytetyllä lakalla ensin koelakkaus erilliselle puukapulalle varmistuaksesi oikeasta väristä. Käsitellyn pinnan lopullinen väri riippuu puun lajista, huokolisuudesta ja alkuperäisestä värisävystä sekä käsittelykertojen määrästä. Ohenna sävytetty lakka ensimmäiseen käsittelyyn 20-30% vedellä. Yleensä toivottu väri ja kiiltoaste saavutetaan kahden kerran käsittelyllä. Käsittele pinnat aina yhtäjäksoisesti kokonaan ja suurilla paneelipinnoilla muutama paneeli kerrallaan yhtenäisen värin aikaansaamiseksi. Tasaisimman värin saat puupuhtaalle pinnalle.

PANEELI-ÄSSÄ -tuoteperhe

Puupintaisten sisäseinien- ja kattojen käsittelyyn

Tikkurilan sävytettävillä vesiohenteisilla **Paneeli-Ässä-lakoilla** suojaat puuta likaantumiselta samalla kun säilytät puun lämpimän tunnelman. Kiiltoasteina puolihimmeä ja himmeä.

Työväline: sivellin S1 ja S3

Riittoisuus: 8–12 m²/l

Sävytettävissä Kuultavat sisävärit- ja Lapponia-värikartan mukaan

Paneeli-Ässä Titan sopii uusille vaaleille puupinnoille, joiden halutaan pysyvän vaaleana mahdollisimman pitkään. Se suojaa puupintaa tummumiselta selvästi tehokkaammin kuin tavalliset värittömät tai sävytetyt lakat. Nyt Paneeli-Ässä Titanissa on uusi, entistäkin parempi UV-suoja. Tuote on kuivuttuaan hieman vaalean sävyinen.

Työväline: sivellin S1 ja S3.

Riittoisuus: 8–12 m²/l

Ei sävytettävissä

Käsittele sisällä olevat hirsipinnat **Paneeli-Ässä Hirsisuojoilla**, joka sisältää käsiteltyä pintaa suojaavaa homeestoainetta. Myös Hirsisuoja on sävytettävissä.

Työväline: sivellin S1 ja S3.

Riittoisuus: 8–15 m²/l

Sävytettävissä Kuultavat sisävärit- ja Lapponia-värikartan mukaan



UUSI LAATU



NÄIN ONNISTUT

ESIKÄSITTELY

Uudet, puhtaat puupinnat:

Puhdista puupinta liasta ja pölystä. Kostuta se kevyesti vedellä, anna kuivua ja hio nousseet puukuidut pois. Poista hiontapöly.

Vanhat ja likaantuneet tai esim. aiemmin paneelilakalla käsitellyt puupinnat:

Pese aikaisemmin lakattu pinta Maalipesulla ja huuhto huolellisesti vedellä. Poista erittäin huonokuntoinen lakkapinta kokonaan maalinpoistoaineella tai hiomalla.

KÄSITTELY

Sekoita lakka huolellisesti pohjaa myöten ennen käyttöä ja ajoittain käytön aikana. Ohenna tarvittaessa vedellä. Suorita lakkaus 2 kertaa puun syiden suuntaisesti. Tee sävytetyllä lakalla ensin koelakkaus erilliselle puukapulalle varmistaaksesi oikeasta väristä. Käsitelyyn pinnan lopullinen väri riippuu puun lajista, huokoisuudesta ja alkuperäisestä värisävystä sekä käsittelykertojen määrästä. Ohenna sävytetty lakka ensimmäiseen käsittelyyn 20-30% vedellä. Yleensä toivottu väri ja kiiltoaste saavutetaan kahden kerran käsittelyllä. Käsittele pinnat aina yhtäjaksoisesti kokonaan ja suurilla paneelipinnoilla muutama paneeli kerrallaan yhtenäisen värin aikaansaamiseksi. Tasaisimman värin saat puupuhtaalle pinnalle





KIVA-KALUSTELAKKA

Anna kalusteillesi uusi elämä

Kovaa kulutusta kestävä, vesiohenteinen Kiva-kalustelakka on valintasi, kun haluat käsitellä huonekalujen pinnat kauniin kuultaviksi.

Voit jättää pinnat puunväriksi tai sävyttää ne kotisi muihin väreihin sopiviksi. Kiiltoasteina puolihimmeä, puolikiiltävä ja kiiltävä.

Uusi kiiltoaste: himmeä.

Työväline: sivellin S1

Riittoisuus: 8–14 m²/l

Sävytettävissä Kuultavat sisävärit- ja Lapponia-värikartan mukaan



NÄIN ONNISTUT

ESIKÄSITTELY

Uudet, puhtaat puupinnat:

Puhdista puupinta liasta ja pölystä. Kostuta se kevyesti vedellä, anna kuivua ja hio nousseet puukuidut pois. Poista hiontapöly.

Vanhat ja likaantuneet tai esim. aiemmin paneelilakalla käsitellyt puupinnat:

Pese aikaisemmin lakattu pinta Maalipesulla ja huuhto huolellisesti vedellä. Poista erittäin huonokuntoinen lakkapinta kokonaan maalinhoitoaineella tai hiomalla.

KÄSITTELY

Sekoita lakka huolellisesti pohjaa myöten ennen käyttöä ja ajoittain käytön aikana. Ohenna tarvittaessa vedellä. Suorita lakkaus 2 kertaa puun syiden suuntaisesti. Tee sävytetyllä lakalla ensin koelakkaus erilliselle puukapulalle varmistaaksesi oikeasta väristä. Käsitelyn pinnan lopullinen väri riippuu puun lajista, kovuudesta ja alkuperäisestä värisävyistä sekä käsittelykertojen määrästä. Ohenna sävytetty lakka ensimmäiseen käsittelyyn 20-30% vedellä. Yleensä toivottu väri ja kiiltoaste saavutetaan kahden kerran käsittelyllä. Käsittele pinnat aina yhtäjäksoisesti kokonaan ja suurilla paneelipinnoilla muutama paneeli kerrallaan yhtenäisen värin aikaansaamiseksi.



800815 MES SIS L0000

644080701052495

**MAALILINJA
PALVELEE**

WWW.TIKKURILA.FI • 010 860 8600

IDEAT • VÄRIT • MAALAUSNEUVONTA • TEKIJÄPANKKI

ARKISIN KLO 8–19 (PUHELUN HINTA NORM. PVM/MPM)



TIKKURILA